



FICHA TÉCNICA

LÁTEX INTERIOR EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica interior y exterior, producto con muy buen poder cubritivo y buena resistencia a la abrasión y a la intemperie.
Su película forma una excelente barrera contra el desarrollo de hongos y algas.

USOS:

Indicado para paredes interiores y exteriores de mampostería, revoque o yeso, nuevas o previamente pintadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero en dispersión acuosa.
- Pigmento : Dióxido de titanio y cargas inertes. (Blanco)
- Peso específico : 1,35 (Blanco Mate)
- Rendimiento : 10 a 12 m² por litro por mano.
- Color : Blanco, es apto para ser entonado con Entonador Universal (hasta un máximo 30 cm³/litro).
- Brillo : Mate
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 30 minutos.
- Repintado mínimo : 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución: Agua.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

SUSTRATO

- **Tratamiento previo:** Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.
No deben quedar sobre la superficie restos de los productos utilizados para la limpieza.
Si se necesita eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar total o parcialmente los cielos rasos, utilizar Enduido Plástico aplicado con espátula o lana.
Dejar secar entre 4 y 8 horas y emparejar mediante lijado conlija seca. Aplicar sobre las zonas enduidas Fijador Sellador adecuadamente diluido.

APLICACIÓN:

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.
Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C, no aplicar con humedad mayor a 85% o previsión de lluvia.

SISTEMA A UTILIZAR : Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.
- CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

Pinturas del Plata S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A
CARLOS A. LÓPEZ 6526
MONTEVIDEO – URUGUAY