



## FICHA TÉCNICA

# LÁTEX PREMIUM EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN:

Pintura de terminación mate de uso exterior, de excelente cubritivo y gran resistencia a la radiación y los agentes atmosféricos y muy buena resistencia al ensuciamiento. Fácil de aplicar con mínimo salpicado.

### USOS:

Producto apropiado para paredes de revoque, hormigón, ladrillo, bloques etc., nuevas o previamente pintadas. Adecuado para uso profesional por su excelente cubritivo y acabado mate que disimula imperfecciones.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo: Copolímero estireno-acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
- Peso específico: 1,35
- Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup> por litro por mano.
- Color: Blanco. Apto para ser entonado con entonador universal hasta 30 cm<sup>3</sup>/litro
- Brillo: Mate.
- Número de manos: 2.
- Secado tacto: 30 minutos.
- Repintado mínimo: 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución: Agua.
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

### SUSTRATO

- **Tratamiento previo:** Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.  
No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza.  
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.  
En paredes nuevas, o de absorción alta o desparea, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador adecuadamente diluido.  
Las paredes deben estar secas y si son nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 30 días.

### APLICACIÓN:

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.  
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.  
Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C, no aplicar con humedad mayor a 85% o previsión de lluvia.  
- **Sistema a utilizar :** Pincel, rodillo o soplete "airless".

### NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.
- CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Pinturas del Plata S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

### FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A

**CARLOS A. LÓPEZ 6526  
MONTEVIDEO – URUGUAY**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso.

No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto